



BITUMER

PRIMBIT R

OPIS PRODUKTU

Bitumer Primbit R jest wysokojakościowym rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod masy asfaltowe.

CECHY PRODUKTU

- po wymieszaniu gotowy do użycia,
- szybkooschnący,
- wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na spłukanie wodą,
- wysokowydajny, zwiększa przyczepność podłoża do właściwych izolacji,
- doskonale penetruje w głąb izolowane powierzchnie,
- do nakładania pędzlem lub szczotką dekarorską,
- posiada dobrą przyczepność do suchych podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),
- po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.

ZASTOSOWANIE

Bitumer Primbit R jako wysokojakościowy roztwór asfaltowy doskonale nadaje się :

- do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod masy zalewowe na zimno, papy termozgrzewalne, lepiki.
- do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią.
- do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów.
- do wykonywania powłok antykorozyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcz, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do prac roztwór należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Istnieje możliwość nakładania natryskowego

WARUNKI PRACY

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C Czas wiązania zależy od temperatury (dla temp.20°C pełne wiązanie następuje po 24h) i ruchów mas powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie stosować w kontakcie z styropianem.



Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.

CZAS WIĄZANIA

- pełne wiązanie po ok. 24 h,

ZUŻYCIE

- 0,2-0,4 kg/m² na jedną warstwę (w zależności od podłoża),
- nakładać 1-3 warstwy (w zależności od zastosowania).

SKŁADOWANIE

- w 2 warstwach (bez przekładek)

OPAKOWANIE

- pojemniki metalowe 10L, 20L, beczki 200L

DANE TECHNICZNE

Baza	mieszanka asfaltów, rozpuszczalnik, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę	0,2-0,4 kg/m ² (w zależności od rodzaju podłoża)
Temp. stosowania	od +5°C do +30°C
Czas schnięcia	pełne wiązanie po ok. 24 h
Ilość warstw	1-3 w zależności od zastosowania
Metoda nakładania	pędzel, szczotka dekarcka, natrysk
Gęstość	ok .0,9 kg/dm ³
Przechowywanie	produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne
Okres trwałości	12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania	pojemniki metalowe 10L, 20 L, beczki 200L
Liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)
Zgodność z normą	PN-B-24620:1998+Az1:2004

UWAGI

Podana karta techniczna określa zakres stosowania produktu. Prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP zgodnie z kartami charakterystyki i oznaczeniami na opakowaniach. Wraz z publikacją niniejszej karty, wcześniejsze karty tracą ważność.